EPOKSYDOWY KLEJ SZPACHLUJĄCY EPOXTONE

Opis:
Gęsty klej szpachlujący epoksydowy, służy do wyrównywania powierzchni kamieni i konglomeratów kamiennych oraz naprawy i rekonstrukcji ubytków w elementach kamiennych. Wyrób charakteryzuje się łatwą zdolnością do podbarwiania za pomocą past pigmentowych SOLIDO StoneColour oraz możliwością uzyskania wysokiego połysku poprzez polerowanie.

Dane techniczne:	**Klej Szpachlujący Epoksydowy Epoxtone**
Lepkość w 23±2℃	ok. 80.000 mPas
Gęstość	1.65 g/cm^3
Kolor	Biały, Szary, Brązowy
Proporcje mieszania	2:1
Czas przydatności do nanoszenia od momentu wymieszania z utwardzaczem	ok. 30 min
Czas utwardzania w temperaturze 23℃	ok. 24 h
Minimalna temperatura utwardzania	10℃
Minimalna temperatura użytkowania po utwardzeniu	-35℃
Maksymalna temperatura użytkowania po utwardzeniu	100℃

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia kamienia powinna być czysta, sucha i nie zatłuszczona.

Wyroby uzupełniające:
StoneColour.

Zasady postępowania:
Przygotować niezbędną ilość kleju szpachlującego. W razie konieczności skorygować kolor przez dodanie pasty barwiącej StoneColour..Wymieszać dokładnie składniki przestrzegając wymaganych ilości utwardzacza. Wyrób rozprowadzić na przygotowaną powierzchnię za pomocą szpachli, tworząc cienką warstwę. Nie wkładać do puszki pozostałej, rozrobionej z utwardzaczem. Odczekać 24 godziny. Po tym czasie powierzchnię można obrabiać mechanicznie.

Oczyścić powierzchnię


proporcje mieszania wagowo 2:1
potlife 30 min/23°C

Nakładać

ok. 24 h/23°C

Czyszczenie sprzętu:
Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych. Zalecany jest produkt Thin 880 firmy NOVOL

Warunki i czas przechowywania:
Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Optymalna temperatura składowania wynosi od +10 do + 25 ℃. U nikać naświetlania promieniami słonecznymi.
Komponent A: 12 miesięcy w temperaturze 20℃.
Komponent B (utwardzacz): 12 miesięcy w temperaturze 20℃.
.

Przepisy BHP:
Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

Opakowanie:
Klej dostarczany jest w opakowaniach 1,5 kg oraz 6 kg.

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.
NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL