

БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ КЛЕЙ Klar

Описание:

Жидкий прозрачный клей на основе полиэфирной смолы. Предназначен для склеивания и заполнения белого мрамора, натурального камня и конгломератов. Идеально подходит для заполнения травертинов. После отверждения хорошо полируется и имеет высокую степень блеска. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как строительство, каменные работы, судостроение.

Технические данные:	Полиэфирный клей Klar
Вязкость при 23±2°C	1800-2500 мПас
Плотность	1.12 гр/см ³
Внешний вид	Прозрачная жидкость с легким фиолетовым оттенком
Пропорции смешивания	100 + 2±3%
Время пригодности от момента смешивания с отвердителем	15-40 мин
Время отверждения 23°C	от 2 до 4 часов
Миним. Температура отверждения	5°C
Миним. Температура использования после отверждения	-10°C
Макс. Температура использования после отверждения	100°C

Подготовка поверхности:

Каменная поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Дополнительные продукты:


Отвердитель – пероксид метилэтилкетона МЕТОХ 50 S.

Правила применения:


Приготовить соответствующее количество клея. Тщательно перемешать компоненты, соблюдая пропорции отвердителя. Наносить клей при помощи кисти или шпателя на подготовленную поверхность. Остатки клея, смешенного с отвердителем, не сливать обратно в упаковку. Подождать 2-4 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха. После этого можно выполнять механическую обработку.




Очистить
поверхность



жизнеспособность
(potlife) 15 - 40 мин/23°C



нанести



2-4 часа/23°C

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. Рекомендуется продукт Thin 880 фирмы NOVOL.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Отвердитель хранить при температуре не ниже - 10°C.

Клей: 6 месяцев при температуре 20°C.

Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

Правила безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта.

Упаковка:

Клей поставляется в упаковке: ведро 4 кг и 10 кг.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL