

ЖИДКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА StoneFlex

Описание:

Полиэфирная жидкая шпатлёвка предназначена для выравнивания поверхности камня и заполнения небольших отверстий и сколов.

Идеальна для работ по наполнению травертинов (известковых туфов). Шпатлёвка легко подкрашивается при помощи пигментных паст SOLIDO StoneColour либо железных пигментов. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как строительство, каменные работы, судостроение.

| Технические данные: | Жидкая полиэфирная шпатлёвка StoneFlex |
|---|--|
| Вязкость при 23±2°C | 15000-20000 мПас |
| Плотность | 1.70 гр/см ³ |
| Цвет | светло-бежевый, легко подкрашивается |
| Пропорции смешивания | 100 + 2÷3% |
| Время пригодности смеси к применению от момента смешивания с отвердителем | 4-5 мин |
| Время отверждения 23°C | ок. 60 мин. |
| Минимальная температура отверждения | 5°C |
| Минимальная температура использования после отверждения | -10°C |
| Максимальная температура использования после отверждения | 100°C |

Подготовка поверхности:

Каменная поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Дополнительные продукты:


отвердитель – пероксид бензоила.
StoneColour.

Правила применения:


Перед применением следует перемешать шпатлёвку для получения однородной консистенции. Затем приготовить необходимое количество шпатлёвки. Если надо несколько изменить цвет, добавить красящую пасту или пигмент. Тщательно смешать компоненты, точно соблюдая количество отвердителя. Наносить на подготовленную поверхность при помощи шпателя или кисти. Не сливать в банку остатков смешанной с отвердителем шпатлёвки. Через 60 минут поверхность можно обрабатывать механически.




Очистить
поверхность



жизнеспособность
(Potlife) 4 - 5 мин./23°C



наносить



около 60 мин./23°C

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. Рекомендуем средство Thin 880 фирмы NOVOL.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 12 месяцев при 20°C. Отвердитель: 18 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

Упаковка:

Шпатлёвка поставляется в упаковках: ведро 4 кг и 10 кг.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля