

КЛЕЙ NAUTIC FILL 3

Описание:

NAUTIC FILL 3 – это полиэфирный клей для профессиональных работ по постройке яхт, лодок, байдарок, кемпинговых прицепов и других конструкций из ламинатов.

Это монтажный клей, предназначенный для заполнения пустого пространства – напр. реданов, либо для склеивания элементов, подверженных небольшой механической нагрузке.

Продукт характеризуется низким удельным весом (около 0,9 г/см³), низкой степенью усадки, а также отличной адгезией к различным видам оснований. Специально подобранная тиксотропия позволяет наносить клей толстым слоем (даже до 3см).

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- полиэфирные ламинаты,
- эпоксидные ламинаты,
- фанера,
- дерево,
- жёсткие пенополиуретаны и ПВХ.

Внимание! Клей не следует наносить непосредственно на однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты!

Подготовка поверхности:

- Полиэфирные и эпоксидные ламинаты обезжирить и отшлифовать «на сухо» Р80 – Р120, снова обезжирить Сывкой для удаления силикона;
- фанеру, деревянную поверхность отшлифовать «на сухо» Р80 – Р120, а потом очистить от пыли.

Пропорции смешивания:

NAUTIC FILL 3– 100 частей по весу,
Отвердитель – от 1 до 2 частей по весу.

Дополнительные продукты:

Отвердитель – перексид метилэтилкетона (напр. МЕТОХ 50).

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:

NAUTIC FILL 3: от 10 до 20 мин. при температуре 20°C при добавлении 2% Отвердителя.

Время отверждения:

NAUTIC FILL 3: от 1.5 до 2 часов при температуре 20°C при добавлении 2% Отвердителя.

На клей может наноситься:

Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, грунты акриловые.

Правила применения:


Тщательно смешать компоненты, соблюдая количество Отвердителя. Наносить слой клея при помощи шпателя толщиной не более 30мм. Вязкость отвердевшей поверхности улучшает адгезию следующих слоёв. В случае необходимости вязкость можно ее удалить, промывая поверхность нитроцеллюлозным растворителем. Минимальная температура нанесения +10°C.




Очистить и отшлифовать поверхность




Обезжирить



Пропорции по весу:
100+1-2
Жизнеспособность
10 - 20 мин/20°C



Нанести



1.5 - 2 часа/20°C

Удельный вес:**NAUTIC FILL 3** – $0,85 \pm 0,95 \text{ г/см}^3$ **Цвет:****NAUTIC FILL 3** – серый.**Чистка инструмента:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Клей: 6 месяцев при температуре 20°C.

Правила безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта.

Упаковка:

Клей поставляется в упаковках согласованных индивидуально с клиентом.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

PL.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL